

FICHE TECHNIQUE

The Valspar (France) Corporation – 14 rue Chanay- BP 51 – 71700 TOURNUS -FRANCE
Tel : (33) 03 85 27 18 17 Fax : (33) 03 85 27 19 20

Version N° 2* du 20/03/2007

DEXPRO E/GV 3670 MAT

498687

Vernis de surimpression mat en phase aqueuse.

Caractéristiques physiques

Aspect	: Laiteux
Viscosité	: 45 secondes DIN 4 (+/- 4 secondes) à 20°C
Extrait sec	: 37.5 % (+/- 1 %)
pH	: 8,3 (+/- 0,5)

Application

BIEN MELANGER AVANT EMPLOI

Supports	: Papier ou carton couché
Méthode d'application	: Groupe vernisseur de machine offset à rouleaux lisses ou système de chambre à racle
Type d'application	: Humide sur humide
Quantité déposée	: 3 à 6 g/m2 humide
Viscosité d'application	: S'applique pur
Diluant éventuel	: Eau ou eau + alcool isopropylique
Séchage	: Tunnel IR / Air chaud
Nettoyage	: Vernis humide : eau Vernis sec : MEK ou acétate d'éthyle

Propriétés

- mat
- glissant
- résistant au frottement
- collable avec colle vnylique ou hot-melt après essais préalables
- ré-imprimable sous réserve d'essais
- dorure à chaud possible sous réserves d'essais

Remarques

Les encres doivent être résistantes aux alcalis et à l'alcool.

Conservation et stockage : 1 an en emballages non ouverts et à l'abri du gel

Les valeurs indiquées sur ce document sont données à titre général. Les facteurs liés à l'application jouant un rôle prépondérant dans la performance du produit, ces informations ne doivent servir que de guide. Nous vous recommandons de bien vérifier que ce produit est conforme à vos spécifications avant toute utilisation. Valspar décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPLICITE, ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE IMPLICITE INCLUANT LES GARANTIES COMMERCIALES, D'UTILISATION PARTICULIERE, OU DE LIBERTE ENVERS LES RECOMMANDATIONS. Votre seul recours si le produit s'avère défectueux est le remplacement de ce produit ou bien le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix.